

Obj. č.
562

Sopro AR 562 Armierung

Alkáliím odolná, umělou hmotou potažená výztužná skelná tkanina pro uložení v omítkách, stěrkách, tenkovrstvých lepicích maltách a hydroizolačních stěrkách.

- § vodě a povětrnostním vlivům odolná
- § k vyztužení napětí oddělujících vrstev v Sopro renovačním a sanačním systému
- § jako stabilizační opatření pro tenko a středněvrstvá maltová lože a hydroizolační stěrky
- § jako trhliny překlenující armatura na kritických podkladech
- § snadná zpracovatelnost
- § do interiéru i exteriéru

K vyztužení v Sopro renovačních a sanačních systémech. Doplnkové vyztužení proti diagonálním pohybům na kritických podkladech, přenášející napětí a zamezující tvorbě trhlin.

Oblasti použití

- ⇒ Pro hydraulicky tvrdnoucí tenkovrstvé lepicí malty na dřevotřískových a dřevoštěpových deskách, tepelných izolací apod.
- ⇒ Vyztužení proti tvorbě trhlin v místech styku stavebních dílů nebo izolačních desek
- ⇒ Při provádění hydroizolací ze silnovrstvých lepicích malt, těsnících hmot a stěrkových izolací
- ⇒ Pro samonivelační stěrky uložené na dřevěných deskách, fošnách apod.

Velikost ok

4 x 4 mm

Objemová hmotnost

cca 165 g/m²

Barva

bílá

Spotřeba

cca 1,1 m/m²

Nářadí

nůžky, kletovací hladítko

Skladovatelnost

v suchu na paletě v originálním uzavřeném obalu, ve svislé poloze, chráněné proti slunečnímu záření

Balení

role (š. 100 cm) 50 m a 10 m, role š.20 cm 50 m



Zpracování

Sopro Armierung se rozřeže na potřebné délky, rozprostře se na podklad a ukotví se buď mechanicky pomocí sponkovačky nebo namíchanou maltou.

Přesahy výztužné síťoviny činí 10 cm.

Pokyny pro vaši bezpečnost

Sopro Armierung není ve smyslu Směrnice GefStoffV/EG nebezpečnou látkou.

Při práci nutno dodržovat běžné bezpečnostní předpisy.

Přiřazené S-věty:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobku. Představují všeobecné pokyny na základě našich zkušeností a testů a nepřihlíží ke konkrétnímu případu aplikace. Z údajů nelze vyvozovat žádné nároky na náhradu. V případě potřeby se prosím obraťte na náš technický poradenský servis.

Aktualizace 27.11.2007

Sopro CZ s.r.o., Pod Višňovkou 31/A1, 140 00 Praha 4 – Krč
tel. 234 036 203, mobil 775 590 292, fax. 234 036 200
www.soprocz.cz, E-mail: info@soprocz.cz